

SUPERMAL EMALIA DO PCV

EMALIA AKRYLOWA DO TWARDEGO PCV I DREWNA

ZN-SN-042:2011



- Anti- blocking system – zapobiega sklejaniu się pomalowanych elementów
- Aqua Blocker/wodoodporna
- dobra przyczepność do podłoża
- nie żółknie
- odporna na zabrudzenia, zarysowania, detergenty, warunki atmosferyczne oraz działanie promieni UV
- VOC Control
- szybkoschnąca
- bezpodkładowa

SUPERMAL Emalia Akrylowa Do PCV jest zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w wodnej dyspersji żywicy akrylowej z dodatkiem środków pomocniczych i uszlachetniających. Zawiera wosk zwiększający wodoodporność powłoki. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża i dobrym kryciem, daje powłoki gładkie, odporne na działanie wody, detergentów, światła i czynników atmosferycznych. Nie żółknie z czasem na świetle, ani w ciemności. Emalia przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania nowych i renowacji starych przedmiotów z twardego PCV, a także powierzchni drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń takich jak: okna, panele, parapety, meble ogrodowe itp. Może być stosowana do malowania elementów metalowych.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU		
Lepkość (kubek Forda Ø 4 mm), 20°C	[s]	180-240
Gęstość, najwyżej	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,29
Sucha pozostałość, minimum	[%]	40
Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5%		
stopień 1, najwyżej	[h]	1
stopień 3, najwyżej	[h]	5
Grubość powłoki po wyschnięciu	[µm]	30
Odporność na 24-godzinne działanie wody	dopuszcza się zmatowienie znikające po 2 h	
Wygląd powłoki	satynowy połysk	
Limit zawartości LZO dla tego produktu: (kat. A/d/FW): 130 g/L. Produkt zawiera max. 130 g/L.		

SPOSÓB STOSOWANIA	
Przygotowanie podłoża	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podłoże przeznaczone do malowania powinno być trwałe, suche, czyste, odpylone, wolne od tłustych i żywicznych plam.</li> <li>• Miejsca zażywiczone i tłuste przemyć benzyną ekstrakcyjną.</li> <li>• Podłoża z twardego PCV (należy zwrócić uwagę, by były czyste i odtłuszczone) malujemy emalią bez gruntowania.</li> <li>• Miejsca zażywiczone podłoża drewnianych lub inne zatłuszczone przemyć benzyną ekstrakcyjną.</li> <li>• Nowe podłoża drewniane zaleca się pomalować impregnatem bezbarwnym Śnieżka DREWKORN EXTRA w celu ich lepszej ochrony przed czynnikami zewnętrznymi.</li> <li>• Części metalowe zagruntować szybkoschnącą farbą antykorozyjną Śnieżka UREKOR S.</li> <li>• Stare powłoki farb, źle przylegające do podłoża usunąć, a jeśli mocno się trzymają, przeszlifować – zmatowić papierem ściernym i odpylić.</li> </ul>
Przygotowanie wyrobu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przed użyciem emalię starannie wymieszać.</li> <li>• W razie konieczności rozcieńczyć emalię do lepkości roboczej – nadmierne rozcieńczenie pogarsza jakość powłoki malarskiej.</li> </ul>

Malowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Malować w temp. podłoża i otoczenia powyżej +10°C i wilgotności powietrza poniżej 80%, płaskim pędzlem z miękkim włosiem, wałkiem gąbkowym (flokowym) lub przez natrysk.</li> <li>• Kolejne warstwy nanosić po około 5 h (niska temp. i duża wilgotność powietrza przedłużają czas schnięcia).</li> <li>• Całkowite utwardzenie się powłoki w warunkach pokojowych uzyskuje się po 24 h.</li> <li>• Narzędzia malarskie po zakończeniu prac umyć w wodzie.</li> <li>• Pomieszczenie zamknięte w trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu wietrzyć do zaniku zapachu.</li> </ul>
-----------	--

PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD					
METODY MALOWANIA	PARAMETRY MALOWANIA				
	lepkość farby [s]	dodatek rozcieńczalnika [%]	średnica dyszy pistoletu [mm]	ciśnienie natrysku [MPa]	zalecana ilość warstw
Pędzel, wałek	postać handlowa	-	-	-	1-2
Natrysk pneumatyczny	25+35	do 20	1,4+2	0,25+0,5	1-2
Natrysk hydrodynamiczny*	postać handlowa	-	0,26	21	1-2

\* natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model 395 ST PRO

OKRES PRZYDATNOŚCI: 48 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIA: 750 ml

WYDAJNOŚĆ: do 14 m<sup>2</sup>/L przy jednokrotnym malowaniu

DOSTĘPNE KOLORY: biały

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA: od +5°C do +30°C w szczelnie zamkniętych opakowaniach

### WSKAZANIA BHP I PPOŻ

Produkt niepalny. Nieklasyfikowany jako materiał niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu i po tym czasie nadaje się ono do użytkowania. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Produkt wodorocieńczalny, chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.

### UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.